

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat

W
WOOD

W100

Watergedragen plamuur



Omschrijving

Watergedragen plamuur op basis van polymeerdispersie, voor binnen.

Toepassing

Voor het vullen van nerven en kleine oneffenheden in houten ondergronden in nieuw en bestaand schilderwerk.

Eigenschappen

- Sneldrogend
- Perfect schuurbaar
- Zeer gladde afwerking
- Watergedragen
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische lakken
- Mag binnen gebruikt worden op zowel kaal als geschilderd hout

W100 - Watergedragen plamuur

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Gebruik

- Tube: de plamuur voor gebruik goed kneden.
- Pot: de plamuur vooraf goed doorhalen met een plamuurmes.

Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 30 minuten bij een laagdikte van 0,5 mm.

De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.

Verpakking

- 250 gram (tube)
- 800 gram (pot)

Opslag

In een droge vorstvrije omgeving.



Technische gegevens:

- | | |
|--------------------------|---|
| • Maximale laagdikte | : 1 mm |
| • Verwerkingstemperatuur | : 5°C – 30°C |
| • Droogtijd | : 30 minuten bij 20°C en 60% luchtvochtigheid |
| • pH-waarde | : 7 |
| • Dichtheid | : 1,8 kg/L |
| • Korrelgrootte | : 40 µm |
| • Kleur | : wit |
| • VOC waarde | : 0 g/L |

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.