

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat



W
WOOD

W340

2K Houtprimer



Droogtijd
als primer

Droogtijd
als sealer

Omschrijving

Twee componenten houtprimer op basis van urethaan-acrylaat.

Toepassing

Voorbehandelen van houtreparaties en afdichten van kopsse kanten.

Te gebruiken als basis in combinatie met W350, W360 en W370 houtreparatiepasta's.

Eigenschappen

- Gemakkelijk doseer- en mengbaar
- Trekt diep in het hout
- Uitstekende hechting

W340 - 2K Houtprimer

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof en vetvrij zijn.
Verwijder rot hout tot in het gezonde hout.

Gebruik

Gebruik het speciale doseersysteem om gelijke hoeveelheden component A en B af te meten.
Meng beide componenten 1:1 tot een homogeen gekleurde vloeistof in een mengbeker.
Breng W340 aan met behulp van een kwast tot het hout verzadigd is.

Droogtijd

Bij gebruik als Primer: Primer 20 minuten in laten trekken, vervolgens W350, W360 of W370 reparatiepasta's nat-in-nat verwerken.

Bij gebruik als Sealer: Schuur- en overschilderbaar na minimaal 2,5 uur. De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.

Verpakking

200 ml set (2 x 100 ml fles).

Opslag

In een droge vorstvrije omgeving.

Opmerkingen

- Meng niet meer primer dan verwerkt kan worden in 45 minuten.

Technische gegevens:

- Verwerkingstijd : 45 minuten bij 20°C
- Verwerkingstemperatuur : 2°C - 30°C
- Droogtijd als primer : 20 minuten bij 20°C en 60% luchtvochtigheid
- Droogtijd als sealer : 2,5 uur bij 20°C en 60% luchtvochtigheid
- Dichtheid : 1,1 kg/L (gemengd)
- Kleur : kleurloos
- VOC : 192 g/L (gemengd)

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

