

CapaWood Intact Primer

Extreem vullende en diep indringende
waterverdunbare grondverf



Materiaal

Toepassing

CapaWood Intact Primer is een vullende en diep indringende waterverdunbare grondverf voor het gronden van onbehandelde houten oppervlakken buiten zoals gevelbetimmeringen, rabatdelen, houten woningen en schuren, borstweringen etc. Op onbehandeld hout volstaat een 2-laagssysteem bestaande uit een grondlaag CapaWood Intact Primer en een afwerklaag CapaWood Intact.

Eigenschappen

- dringt diep in het hout
- extreem vullend
- met water te verdunnen
- reukarm
- waterwerend
- waterdampdoorlatend
- eenvoudig te verwerken, spat niet

Materiaalbasis

Hybride grondverf op basis van alkydemulsie en acrylaat.

Verpakking

- 1 en 3 liter

Kleur

Wit (basis 1)

Kleur (uit basis 1 en 3)

Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem naar kleuren uit de 3D- en vele andere kleurenwaaiers.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren. Verpakking goed gesloten houden.

Technische eigenschappen

- Soortelijke massa: ca. 1,2 g/cm³
- Vastestofgehalte: ca. 55 vol.%
- Drogelaagdikte: ca. 95 µm per laag bij een verbruik van 175 ml/m²

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
–	–	–	+	+
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt				



Verwerking

Geschiedte ondergronden	Vrijwel alle houten geveleppervlakken buiten.								
Voorbereiding van de ondergrond	De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Het vochtpercentage in het houtwerk mag niet meer dan 18% bedragen. De harsgangen en verweerd hout verwijderen tot het gezonde hout.								
Gereedmaken van het materiaal	Het materiaal is klaar voor gebruik.								
Verwerkingsmethode	CapaWood Intact Primer voor gebruik goed doorroeren. Aanbrengen met stevige platte kwast of roller.								
Opbouw van het verfsysteem	Op onbehandeld hout volstaat veelal een 2-laagssysteem bestaande uit één grondlaag CapaWood Intact Primer en één afwerklaag CapaWood Intact. Onbehandelde houten oppervlakken die veel te verduren hebben zoals kopshout, plekken met spijkers, naden, e.d. voorbehandelen met Capalac Aqua Multiprimer. Hout met in water verkleurende inhoudstoffen 1 tot 2 maal voorbehandelen met Capalac Aqua Multiprimer.								
Verbruik	ca. 150 - 200 ml/m ² per laag op een glad oppervlak, op ruw of bezaagd hout naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.								
Verwerkingsomstandigheden	Minimaal 8 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.								
Droogtijd	<table><tr><td>Bij 23 °C en 50 % RLV</td><td>stofdroog</td><td>overschilderbaar</td></tr><tr><td>na uren</td><td>2</td><td>12</td></tr></table>			Bij 23 °C en 50 % RLV	stofdroog	overschilderbaar	na uren	2	12
Bij 23 °C en 50 % RLV	stofdroog	overschilderbaar							
na uren	2	12							
Reinigen gereedschap	Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Direct na gebruik met water reinigen.								

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.
Afval	Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.
EU-grenswaarde VOS	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving. De grenswaarde van dit product (cat. A/e) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat minder dan 25 g/l VOS.
Inhoudstoffen	Bevat: 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on, 2-octyl-2H-isothiazool-3-on, 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan allergische reactie veroorzaken.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.
Servicecentrum	DAW NEDERLAND B.V. Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl Kijk ook op www.dawnederland.nl