

CapaTex Gloss

Glanzende, zeer goed te reinigen muurverf voor binnen.
Natteslijtage klasse 1.



Materiaal

Toepassing	Voor glanzende, zeer goed te reinigen afwerkingen op binnenmuren die zwaar worden belast of aan vervuiling onderhevig zijn. Bijzonder geschikt voor de afwerking van Capaver Glasvezelweefsel, waarvan de structuur door Capatex Gloss extra wordt geaccentueerd.
Eigenschappen	■ minimale emissie ■ vrij van oplosmiddelen en weekmakers ■ met water te verdunnen en reukarm ■ hoge dekkracht ■ accentueert de structuur van de ondergrond ■ vergeelt niet en heeft een stabiele glans ■ eenvoudig te verwerken ■ zeer goed te reinigen ■ bestand tegen gangbare reinigings- en desinfecteermiddelen ■ waterdampdoorlatend $\mu d < 0,5 \text{ m}$ ■ hoge graad van witheid
Materiaalbasis	Kunststoflatex
Verpakking	10 liter
Kleur	Wit.
	Met het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in kleuren uit vrijwel alle gangbare kleurenwaaiers met een reflectiewaarde van ca. 70. CapaTex Gloss is zelf op kleur te brengen met CaparolColor- of Amphicolor-mengkleuren. Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen. Voor verwerking de kleur controleren. Op grote oppervlakken materiaal van een charge gebruiken. Bij afname van tenminste 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk. Brillante, intensieve kleuren, bijvoorbeeld geel, oranje, rood enz. hebben een gering dekvermogen. Het is bij deze kleuren daarom aanbevolen een vergelijkbare, dekkende, op wit gebaseerde, pastelkleur voorstrijken. Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn.
Glansgraad	Glanzend, conform DIN EN 13 300
Opslag	Koel, maar vorstvrij bewaren.



Technische eigenschappen

volgens DIN EN 13 300: Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

■ Natteslijtage:	Klasse 1, is schrobvast conform DIN 53778
■ Dekking:	Klasse 2, bij een verbruik van 7 m ² /l of 140 ml/m ²
■ Maximale korrelgrootte:	fijn (< 100 µm)
■ Soortelijke massa:	ca. 1,3 g/cm ³

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	+	–	–
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt				

Verwerking

Geschikte ondergronden
Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Minerale pleisterlagen

Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Gips- en spuitpleisters

Vorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

Gipsbouwplaten

Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipskartonplaten

Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix. Voorstrijken met CapaSil Primer of CapaTex Fix. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton

Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton

Vorstrijken met CapaTex Fix.

Kalkzandsteen of baksteen

Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen

Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende verflagen

Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharspleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Ongeschilderd rauh-faser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezelweefsel

Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang

Behang volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met CapaTex Fix.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet

Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

Hout en houtachtige oppervlakken

Ondergrond schilderen met de waterverdunbare Capalac Aqua- of Capacryl Aqua-producten. Raadpleeg de desbetreffende informatiebladen.

Kleine beschadigingen

Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode	CapaTex Gloss aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur. Spuitapparatuur spuithoek 50° nozzle 0,019-0,021" druk 150-180 bar Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
Opbouw van het verfsysteem	Een volle, gelijkmatige laag CapaTex Gloss aanbrengen, verdund met maximaal 5% water. Op een sterk zuigende ondergrond of een ondergrond met kleurcontrast is het noodzakelijk eerst een grondlaag aan te brengen met CapaTex Gloss, verdund met 10% water.
Verbruik	Ca. 140 ml/m² per laag op een gladde, gelijkmatig zuigende ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur oppervlakkig droog en over te schilderen. Volledig droog en te belasten na 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
Attentie	Om aanzetten te voorkomen moet nat-in-nat zonder onderbreking worden gewerkt. Bij toepassing binnen van Caparol-Tiefgrund TB de ARBO-wetgeving naleven. Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Goed ventileren. In gevoelige ruimten geurarme en vrij van aromaten AmphiSilan-Putzfestiger toepassen. Gebruik van desinfecteermiddelen op basis van fenol kan vergeling aan het oppervlak veroorzaken.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	De grenswaarde van dit product (Kat. A/b) is max. 100 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.
Inhoudstoffen	Bevat: polyvinylacetaathars, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, water, additieven en busconserveermiddel (1,2- benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on).
Servicecentrum	DAW NEDERLAND B.V. Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl Kijk ook op www.dawnederland.nl

Technisch informatiebladnr. 323 · Edition: april 2017

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl

DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be