

CapaSil Primer

Hechtprimer onder dispersie- en dispersie-silicaatmuurverf voor binnen. Vrij van oplosmiddelen.



Materiaal

Toepassing

Wit gepigmenteerd voorstrijkmiddel onder dispersie- en dispersiesilicaatverven, binnen. Bevordert de hechting op gladde, draagkrachtige ondergronden zoals: gipskartonplaten, beton, matig zuigende minerale ondergronden, gipspleisters, gipsbouwplaten en dispersiesilicaatverven op een oude dispersieverflaag. Verkleint het risico van afbladderen van dunne reparaties van gips bij naden van gipsplaten.

Als stroeve voorstrijklaag onder alle soorten behang op gladde, zwak zuigende ondergronden.

Eigenschappen

- minimale emissie, oplosmiddel- en weekmakervrij
- eenvoudig te verwerken
- met water te verdunnen
- milieuvriendelijk en reukarm
- waterdampdoorlatend
- U_d -waarde 0,03 m
- goede hechting op de ondergrond
- dekt goed
- als grondlaag onder dispersie-silicaatverf

Materiaalbasis

Gemodificeerde kunststofdispersie.

Verpakking

5 en 10 liter

Kleur

Wit.

Met maximaal 25 % CaparolColor- of AmphiColor®-mengkleuren op kleur te brengen.

CapaSil Primer is met ColorExpress op kleur te brengen in vele kleuren uit de diverse collecties tot een reflectiewaarde 70. Na het op kleur maken van CapaSil Primer kunnen kleine hoeveelheden conserveermiddel aanwezig zijn. Wordt CapaSil Primer met max. 20 % Histolith Volltonfarben op kleur gemaakt dan blijven de conserveermiddelvrije eigenschappen aanwezig.

Opslag

Koel maar vorstvrij.

Technische eigenschappen

- Soortelijke massa: ca. 1,7 g/cm³

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	+	-	-
(-) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt				



Verwerking

Geschikte ondergronden	Gipskartonplaten, gipspleister, gipsbouwplaten, beton, kalkgipspleister en goed hechtende dispersieverflagen.
Vorbereiding van de ondergrond	Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad "Ondergronden en hun voorbehandelingen".
Opbouw van het verfsysteem	CapaSil Primer wordt onverdund verwerkt.
Verbruik	Op gladde oppervlakken, afhankelijk van de zuiging ca.150-200 ml/m ² . Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Minimaal 8 °C voor omgeving en ondergrond. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is CapaSil Primer na ca. 12 uur over te schilderen. Lagere temperaturen en een hoge relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
Gereedschap	Verwerken met kwast, roller of geschikte spuitapparatuur. Airless spuitapparatuur spuihoek: 50° nozzle: 0,021 - 0,025" druk: 150-180 bar De dispersiefilter (groen) in het pistool verwijderen. De verf goed doorroeren en zeven.
Reinigen gereedschap	Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
Attentie	Om de specifieke eigenschappen te behouden niet mengen met andere producten. CapaSil Primer met ColorExpress, AmphiColor Vollton- und Abto nfarben of CaparolColor op kleur brengen.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. < 1 g/l VOS.
Inhoudstoffen	Bevat polyacrylaathars, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, water, waterglas, additieven
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.
Servicecentrum	DAW NEDERLAND B.V. Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl Kijk ook op www.dawnederland.nl

Technisch informatiebladnr. 658 · Edition: juli 2018

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl

DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be