



Productomschrijving

Stelfloor Decor Acryl 1K is een dekkende halfglanzende watergedragen vloerverf, éénpotsysteem, voor binnen en buiten op basis van een acrylaat bindmiddel.

Eigenschappen

Mooie vloei
Prima krasbestandheid
1K vloerverf in kleur
Gemakkelijk verwerkbaar
Geurarm
Eén component waterverdunbare vloerverf

Gebruik/toepassing

Stelfloor Decor Acryl 1K wordt toegepast op vloeren van beton en zandcement. Stelfloor Decor Acryl 1K is gemakkelijk aan te brengen in kelders, magazijnen en gangen en op balkons*. Welke lichte tot matige belasting kennen. Het is mild van geur en zeer geschikt voor het opknappen van oppervlakken reeds voorzien van acrylaat- of alkydurethaan verven welke in goede staat verkeren.

*Afwerking minimaal twee lagen. Vloer moet voldoende op afschot zijn. Product is niet geschikt voor continue waterbelasting.

Technische eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	wit
Dichtheid	:	1,26 kg/dm ³
Volumepercentage vaste stof	:	40%
Glans	:	halfglans
Aanbevolen droge laagdikte	:	45 micrometer
Leverbaar in de kleuren	:	aan te kleuren via het Trimetal kleurenmengsysteem.

Verwerking van het product

Verwerkingscondities:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

STELFLOOR DECOR ACRYL 1KWatergedragen 1 componenten
acrylaat vloerverf

Kwast en roller	
Type verdunning	: water
Volumepercentage verdunning	: n.v.t.
Reinigingsmiddel	: direct na gebruik met handwarm water

Droogtijden bij aanbevolen laagdikte, 20°C en 65% R.V.

Stofdroog	: ca. 30 minuten
Overschilderbaar	: ca. 2 uur
In gebruik name na	: Lichte belasting: 48 uur Zware belasting: 5 dagen

Theoretisch rendement
8,4 m²/liter**Opmerking:**

De vochtigheidsgraad van betonnen ondergronden mag maximaal 4% zijn.

Systeeminformatie**Nieuw werk**

De ondergrond moet schoon, droog, deugdelijk en vetvrij zijn.

Cementen vloeren of nieuw beton:

Voordat nieuw beton geschilderd kan worden moet er rekening gehouden worden met een droogtijd van het beton: 28 dagen per 5 cm dikte. De slikschil verwijderen met Stelfloor Ontvetter, grondig naspoelen met zuiver water en laten drogen, of door aanstralen (wapperen) en grondig stofvrij maken.

Op nieuw en poreus beton één laag Stelfloor Decor Acryl 1K 10% verdund met water aanbrengen.

Waarna wordt afgewerkt met twee tot drie lagen Stelfloor Decor Acryl 1K.

Onderhoud bestaand werk

Cementen vloeren in goede staat:

Schuren, reinigen met Stelfloor Ontvetter, grondig naspoelen met zuiver water en laten drogen.

Glanzende oppervlakken matschuren.

Bij twijfel over de hechting van de oude lagen een hechtingstest uitvoeren.

Bij een negatief resultaat alle verflagen verwijderen en het geheel voorstrijken met een verdunde laag Stelfloor Decor Acryl 1K waarna wordt afgewerkt in één tot twee lagen Stelfloor Decor Acryl 1K.



TECHNISCHE
PRODUCTINFORMATIE

STELFLOOR DECOR ACRYL 1K

Watergedragen 1 componenten
acrylaat vloerverf



Veiligheid/hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden : wit
Vlampunt volgens ISO 1516 : > 100°C
BREAAM :

Product voldoet aan BREEAM HEA 9	Cat A/i WB:
Wettelijke norm (g/l):	140 g/l
VOC van Stelfloor Decor Acryl 1K gemeten volgens ISO 11890-2: 2006:	35 g/l

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl

Artikelgegevens

Houdbaarheid : In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden.
Vorstvrij bewaren.
Verpakking : 1 liter en 5 liter

EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel



Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940
Internet: www.trimetal.nl